

SIL 50 EXT

Marca	Serisolar
Modello	SIL 50 EXT
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Riflettente
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	80 micron (liner escluso)
Antigraffio	Special coating
Gradazione	Silver
Tonalità	Media
Garanzia	10 anni in verticale e 5 anni in obliquo distaccamento – delaminazione – demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	Maggiore di 15 anni in verticale
Note	Effetto specchio



Dati tecnici

SIL 50 EXT	Vetro singolo 4 mm	Vetro camera 4 mm - aria - 4 mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m ² *K	2,70	2,70	2,80
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,47	0,39	0,34
Raggi ultravioletti trasmessi Max	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Totale energia solare respinta	53%	60%	66%
Coefficiente di schermatura	0,54	0,45	0,39
Trasmissione (radiazione solare)	39%	34%	28%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	28%	29%	33%
Assorbimento (radiazione solare)	33%	37%	39%
Trasmissione (luce visibile)	49%	45%	41%
Riflessione Esterno (luce visibile)	26%	28%	32%