

SIL 50 EXT

Marca	Serisolar
Modello	SIL 50 EXT
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Riflettente
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	80 micron (liner escluso)
Antigraffio	Special coating
Gradazione	Silver
Tonalità	Media
Garanzia	10 anni in verticale e 5 anni in obliquo distacco - delaminazione - demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	Maggiore di 15 anni in verticale
Sicurezza	Classe di sicurezza EN12600 - 2B2 su vetro da 4 mm
Note	Effetto specchio



Dati tecnici

SIL 50 EXT	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m ² *K	-	-	2,80
Fattore g Trasmittanza solare totale	-	-	0,35
Raggi ultravioletti trasmessi Max	-	-	<1%
Totale energia solare respinta	-	-	65%
Coefficiente di schermatura	-	-	0,41
Trasmissione (radiazione solare)	-	-	28%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	-	-	33%
Assorbimento (radiazione solare)	-	-	39%
Trasmissione (luce visibile)	-	-	41%
Riflessione Esterno (luce visibile)	-	-	32%