

# RS 20 E PSSR 3mil

<b>Marca</b>	Madico USA
<b>Modello</b>	RS 20 E PSSR 3mil
<b>Tipologia</b>	Pellicola a controllo solare
<b>Tecnologia</b>	Riflettente
<b>Uso</b>	Pellicola uso esterno
<b>Spessore netto pellicola</b>	75 micron (liner escluso)
<b>Antigraffio</b>	Doppio coating
<b>Gradazione</b>	Silver
<b>Tonalità</b>	Forte
<b>Garanzia</b>	10 anni in verticale distacco - delaminazione - demetalizzazione - screpolatura
<b>Durata tecnica</b>	Maggiore di 15 anni in verticale
<b>Sicurezza</b>	Trasforma la vetrata esterna da 4 mm in vetrata antisfondamento ed antischeggia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe 3B3
<b>Note</b>	Effetto specchio



## Dati tecnici

<b>RS 20 E PSSR 3mil</b>	<b>Vetro singolo 6 mm</b>	<b>Vetro camera 6 mm - aria - 6mm</b>	<b>Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm</b>
<b>Valore U del vetro neutro W/m<sup>2</sup>*K</b>	5,797	2,697	1,654
<b>Fattore g Trasmittanza solare totale</b>	0,19	0,144	0,104
<b>Raggi ultravioletti trasmessi Max</b>	1%	1%	1%
<b>Totale energia solare respinta</b>	81%	86%	90%
<b>Coefficiente di schermatura</b>	0,222	0,168	0,121
<b>Trasmissione (radiazione solare)</b>	11%	9%	6%
<b>Riflessione Esterno (radiazione solare)</b>	62%	62%	62%
<b>Assorbimento (radiazione solare)</b>	27%	29%	31%
<b>Trasmissione (luce visibile)</b>	17%	16%	14%
<b>Riflessione Esterno (luce visibile)</b>	59%	59%	59%