

SB 20 E PSSR 3mil

Marca	Madico USA
Modello	SB 20 E PSSR 3mil
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Sputtered
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	75 micron (liner escluso)
Antigraffio	Doppio coating
Gradazione	Bronzo fumee
Tonalità	Forte
Garanzia	10 anni in verticale – 5 anni in obliquo distaccamento – delaminazione – demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	Maggiore di 15 anni in verticale
Sicurezza	Trasforma la vetrata esterna da 4 mm in vetrata antisfondamento ed antiscaglia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe 3B3
Note	A basso effetto specchio



Dati tecnici

SB 20 E PSSR 3mil	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m²*K	5,794	2,696	1,654
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,229	0,17	0,121
Raggi ultravioletti trasmessi Max	1%	1%	1%
Totale energia solare respinta	77%	83%	88%
Coefficiente di schermatura	0,269	0,198	0,14
Trasmissione (radiazione solare)	13%	11%	7%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	53%	53%	54%
Assorbimento (radiazione solare)	34%	36%	40%
Trasmissione (luce visibile)	20%	18%	16%
Riflessione Esterno (luce visibile)	36%	36%	36%