

SB 40 E PSSR 3mil

Marca	Madico USA
Modello	SB 40 E PSSR 3mil
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Sputtered
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	75 micron (liner escluso)
Antigraffio	Doppio coating
Gradazione	Bronzo fumee
Tonalità	Leggera
Garanzia	10 anni in verticale – 5 anni in obliquo distaccamento – delaminazione – demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	Maggiore di 15 anni in verticale
Sicurezza	Trasforma la vetrata esterna da 4 mm in vetrata antisfondamento ed antischeggia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe 3B3
Note	A basso effetto specchio



Dati tecnici

SB 40 E PSSR 3mil	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m²*K	5,78	2,68	1,64
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,34	0,3	0,22
Raggi ultravioletti trasmessi Max	1%	1%	1%
Totale energia solare respinta	62%	70%	78%
Coefficiente di schermatura	0,44	0,34	0,25
Trasmissione (radiazione solare)	27%	21%	15%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	36%	37%	39%
Assorbimento (radiazione solare)	37%	42%	46%
Trasmissione (luce visibile)	38%	34%	29%
Riflessione Esterno (luce visibile)	22%	23%	24%