

SL 8 E PSSR 3mil

Marca	Madico USA
Modello	SL 8 E PSSR 3mil
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Sputtered
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	75 micron (liner escluso)
Antigraffio	Doppio coating
Gradazione	Silver
Tonalità	Ultra forte
Garanzia	10 anni in verticale – 5 anni in obliquo distaccamento – delaminazione – demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	Maggiore di 15 anni in verticale
Sicurezza	Trasforma la vetrata esterna da 4 mm in vetrata antisfondamento ed antischeggia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe 3B3
Note	Effetto specchio



Dati tecnici

SL 8 E PSSR 3mil	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m ² *K	5,796	2,696	1,654
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,145	0,098	0,062
Raggi ultravioletti trasmessi Max	1%	1%	1%
Totale energia solare respinta	86%	90%	94%
Coefficiente di schermatura	0,171	0,115	0,072
Trasmissione (radiazione solare)	6%	5%	3%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	64%	64%	64%
Assorbimento (radiazione solare)	30%	31%	33%
Trasmissione (luce visibile)	7%	7%	6%
Riflessione Esterno (luce visibile)	62%	62%	62%